

# ISONEM® A4



## Sızdırmaz Elastik Dolgu

Polimer esaslı yüksek dolgu ve köprüleme özelliğine sahip mastiktir. U.V, güneş ve dış hava koşullarına karşı oldukça dayanımlı, dirençli ve elastiktir. Tek bileşenlidir. Üzeri boyanabilir. Uzun ömürlüdür. Yanıcı değildir. Emici ve kuru her türlü yüzeye yapışabilir. Prefabrik yapıların genişleme fugaların da, dilatasyonlar da, iç ve dış cephelerin çatlak veya derzlerinde. Seramik ve taş kaplamaların ek yerlerinde, çatı, eternit, alüminyum kaplamaların birleşim yerlerinde mükemmel dolgu ve yalıtım sağlar.

### KULLANIM ALANLARI:

•Dilatasyon ve genişleme derzlerinde, •Baca dibi süzgeç kenarlarında, •Fuga ve derzlerde, •Eternit, alüminyum, cam, plastik doğrama ve kenarlarında, •Taş,seramik,mermer vs gibi kaplamaların ek yerlerinde, Süpürgeliklerde, •Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması yada onarılmasında, •Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey mutlaka temiz olmalıdır. Kir, yağ, çamur, pas vs gibi aderans azaltacak etmenlerden arındırılmalıdır. Beton yüzeylerde tozuma varsa veya çok emici ise astar olarak ISONEM UNIVERSAL ASTAR ile astarlanmalıdır.

ISONEM A4 ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar 2 dk karıştırılır. Eğer dilatasyon veya genişleme derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. Kullanıma hazır olan ISONEM A4 bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut hazırlanan satiha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir sünger ile düzeltilir.

### SARFIYATLAR:

#### BOYUT M.TÜL DEKİ SARFIYATI KG

5X5 mm	30 gr	30 gr
10X10 mm	150 gr	150 gr
15X10mm	225 gr	225 gr
25x12 mm	450 gr	450 gr

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Yoğunluk: 1,5g/ml
- Kabuk bağlama süresi: 15 dk
- Shore A sertliği: 20
- E 100 Modülü: 5 N/cm<sup>2</sup> (0.5 kp/cm<sup>2</sup>)
- Isı mukavemeti: -20°C ile + 80°C
- Devamlı elastikiyet: %10

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

AMBALAJ: 18 kg PE kova

RENK: Beyaz, istenildiğinde renklendirilebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması işe tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.

011

“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”