

# ISONEM® D10 LATEKS



## Süper Yapıştırıcı

Beton, sıva, şap, çimento esaslı yalıtımlar veya seramik uygulamalarında harcın içine katılarak ya da yüzeye sürülerek uygulanan ve harca yapışma mukavemeti elastikiyet, aderans artırıcı özellik katan bir sıvıdır. Sürüldüğü yüzeyde süper bir yapışkan satıh oluşturarak üzerine gelecek eski veya yeni malzemeyi birbirine kenetler, mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Beton, sıva, şap uygulamalarında soğuk derz oluşumunu engeller. Nemli yada kuru zeminlerde uygulanır çok emici yüzeylerde astar olarak kullanılabilir. **ISONEM D10 LATEKS** sürme esaslı yalıtım öncesi yüzeye astar olarak kullanıldığında mekanik mukavemeti artırır. Böylece yalıtım malzemeleri yüzeye daha iyi yapışır kalkma ve kabarma yapmaz. Kullanıldığı harçları plastifiye ederek harcın kolay uygulanmasını sağlar. Harcın su tutma kapasitesini artırarak süratli kurumayı engeller. Rötre çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini artırır, şap uygulamalarında tozumuğu engeller. Donma ve çözünme direncini artırır. Yağ ve solvent geçirgenliğini düşürür. Kimyasallara karşı direncini geliştirir.

### KULLANIM ALANLARI:

- Her türlü çimento harçlarında,
- Sivalarda ve şaplarda,
- Fayans, seramik yapıştırıcılarının harcında,
- Tamir harçlarında, soğuk derzlerde,
- Beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde,
- Sıva öncesi serpmeye uygulamalarında,
- Sürme yalıtım uygulamalarından önce astar olarak kullanılmasında.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır. Nemlendirme işlemi yüzey tam doyana kadar yapılmalıdır. Bütün yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, çimento şerbeti, pas ve tuz kusması gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan önce temizlenmelidir.

### ADERANS İÇİN:

**ISONEM D10 LATEKS** yüzeye inceltmeden 200ml/m<sup>2</sup> olacak şekilde fırçayla sürülür. Sürüldükten hemen sonra yağken en geç 30-40 dakika içerisinde harç yada yapıştırma işlemi üzerine yapılır.

### BETON VE HARÇ KATKISI İÇİN:

Bir metre küp beton yada harç imalatında 1 kg/m<sup>3</sup> olacak şekilde harcın suyuna katılarak kullanılmalıdır. **ISONEM M03** elastik harçlarda bir torbaya (25kg) yaklaşık 1 kg **ISONEM D10 LATEKS** katılarak sonra yeteri kadar su ilave (4lt) edilmelidir.

### AMBALAJ ŞEKLİ: 5 lt PE Bidon

### SARFIYAT: Aderans için 200 ml/m<sup>2</sup> Harç Katkılarında 1 m<sup>3</sup>/1 kg

### DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 18 ay.

