

ISONEM® POOL



Poliüretan Esaslı, 2 Bileşenli Havuz Boyası

ISONEM POOL çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüze havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise ISONEM POOL kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, sıva ve şap üzerinde,
- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Arıtma ve denge depolarında

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Renk:** Mavi (istenildiğinde diğer renklerde)
- **Alev Alma Noktası:** >21°C
- **Hacimsel Katı Madde %:** 52±2%
- **Yoğunluk:** 1,25 ± 0,1 gr/ml
- **Karışım Ömrü:** 5 – 6 saat (20°C)

UYGULAMA ŞEKLİ:

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey tamirleri, boşlukların / deliklerin doldurulması **ISONEM M 03** Tamir Harcı ile yapılmalıdır. Beton ve sıva kaplı yüzeyler **ISONEM POOL** uygulaması öncesi **ISONEM EP PRIMER** (Solventiz Epoxy esaslı astar) ile 0,3 – 0,4 kg/m² sarfiyat ile astarlanmalıdır.

KARIŞTIRMA: Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 4 dakika boyunca karıştırınız.

UYGULAMA: Fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kurduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır.

HAVUZUN DOLDURULMASI: Uygulama sonrası Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

SARFIYAT: Yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,5 – 1 kg/m²

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 6 ay.

AMBALAJ: 4,5 kg set (A Komponent: 4,2 kg teneke kutu (Boya) + B komponent: 0,3 kg teneke kutu (sertleştirici)

