

ISONEM[®] MARKER WALL PAINT



Yazılabilir, Silinebilir Duvar Boyası

ISONEM MARKER WALL PAINT Yazılabilir, Silinebilir Duvar Boyası istediğiniz duvar/yüzeyde, marker kalemlerle yazı tahtası alanı olarak kullanmanıza imkân veren boyadır, duvarlarınıza, sıralarınıza, kapılarınıza, dolaplarınıza, toplantı salonlarınıza vb. her yere uygulandığında yüzeyi yazılabilir silinebilir formata dönüştürür, doğa dostudur, VOC ve solvent içermez, uygulaması son derece basittir. Beyaz ve şeffaf olmak üzere iki alternatifi bulunmaktadır, duvarınızın renginin değişmeden yazılabilir formata dönüşmesi isteniyorsa şeffaf, standart beyaz tahta görüntüsünde olması isteniyorsa beyazı önerilmektedir. Ürünü uyguladıktan sonra artık, projeksiyon cihazı perdesine, beyaz tahtaya, flipchartlara gerek kalmaz.

KULLANIM ALANLARI:

- Sınıf duvarları, sıraları, masaları •Toplantı odalarının duvarları, •Seminer salonlarının duvarları, •Ofis çalışma odalarının duvarları, •Duvar kağıdı kaplı yüzeyler, •Eğitim salonlarının duvarları, •Evler, oteller, konferans salonları duvarları,

ÖZELLİKLERİ:

- Beyaz ve Şeffaf olmak üzere iki alternatif, •Kokusuz ve Çevre dostu, •VOC ve Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Ürün Yapısı: Çift komponentlidir, A Bileşen Reçine, B Bileşen Sertleştiricidir •Renk: Şeffaf, beyaz •Yoğunluk (karışım): 1,08 gr/ml + 0,05
- Viskozite (Karışım): 600 cp (25 °C) •Dokunma Kuruma Süresi (20°C): 8-10 saat •Tam Kuruma Süresi (20°C): 3 gün •Karışım Ömrü (25 °C): 40 – 50 dakika •Karışım Oranı: 2/1 (Ağırlıkça)

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması: ISONEM MARKER WALL PAINT karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 - +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, 300 - 400 devir/dk'lık mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika, içerisine hava sürüklemeyen iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A+B, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 40 – 50 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama: ISONEM MARKER WALL PAINT istenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır, Açık renkli yüzeylerde 2, koyu renkli yüzeylerde 3 Kat olarak uygulanmalıdır, her kat için yaklaşık 8-10 saat beklenmelidir. 8-10 Saat sonra kuruyacaktır ve yazma/silmeye başlamadan önce en az 3 gün beklenilmesi gerekmektedir. Yazı/çizimler tahta silgisi ile silinebilir. Çıkmayan lekelerin ıslak bez ile temizlenmesi gerekir, başka temizlik malzemesi (deterjan, çamaşır suyu, vs. kullanılmamalıdır.)

SARFIYAT: 0,3-0,5 kg/m²

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.

AMBALAJ: 4,5 kg set (A Bileşen: 3 kg, B Bileşen: 1,5 kg)

Notlar: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri: Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

